

Gjøco Golvfärg 40 to półpołyskowa, trwała farba do podłóg na bazie alkidu. Do stosowania wewnętrznego na podłogi drewniane i stare posadzki betonowe.

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE**

Rodzaj:	Farba alkidowo-uretanowa
Kolor:	Baza A, B i C mieszanie w systemie Gjømox.
Półysk	Półpołysk
Temperatura zapłonu °C:	42
Gęstość (kg/l):	ok. 1,38
Zawartość masy suchej (% objętości):	ok. 55

**DANE UŻYTKOWE**

Sposób aplikacji:	Pędzel, wałek lub natrysk. Zaleca się wykonanie aplikacji natryskiem wyłącznie przez fachowców
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Nafta
Dane wytyczne dla natryskarki:	
Ustnik:	0,021", 0,53 mm
Kąt natrysku:	65-80°
Ciśnienie farby:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Zalecane zużycie:	8-10 m <sup>2</sup> /litr
Schnięcie (23 ° C, 50% względnej wilgotności)	
Suchość kurzowa:	4 godz.
Czas między kolejnymi aplikacjami, co najmniej:	12 godz. Pełna przyczepność po 4 tygodniach twardnienia. Odmienna pod wpływem zmiany temperatur, wilgotności powietrza, wentylacji oraz grubości warstwy.
Najniższa temperatura przy aplikacji: °C:	+ 10°C. Najlepsze wyniki osiąga się przy aplikacji w temperaturze pokojowej.

**SPOSÓB UŻYCIA****Przygotowanie**

Powierzchnia musi być wolna od tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń. Wcześniej malowane podłogi należy umyć preparatem Gjoco Hustvätt lub innym odpowiednim środkiem czyszczącym. Błyszczące powierzchnie należy zmatowić. Odkurzyć odkurzaczem lub wytrzeć ściereczką bezkłackową, najlepiej z mikrofibry. Konieczne jest usunięcie całego pyłu i innych zabrudzeń, aby uzyskać dobrą przyczepność. Stare, nie poddane obróbce podłogi betonowe należy zeszlifować przed aplikacją. Posadzki betonowe można gruntować rozcieńczonym preparatem Gjoco Golvolja.

# GJØCO GULVMALING 40

## Sposób użycia

Olej, który ew. wypłynął na powierzchnię należy dobrze wymieszać przed użyciem. Dla podłóg nie poddanych wcześniejszej obróbce należy rozcieńczyć pierwszą warstwę do 20 % naftą, następnie nałożyć 1-2 warstwy nierozcieńczonej farby Gjøco Golvfärg. Aplikować 2-3 warstwy, zależnie od podłoża, równo i obficie.

## Pozostałe informacje

Produkt należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Puszki należy szczelnie zamykać i przechowywać w suchym miejscu o stałej temperaturze. Gjøco Golvfärg nie jest alkalioodporna i nie powinna być stosowana na nowym betonie. Odczekać co najmniej 3-4 dni przed ustawieniem ciężkich mebli itp. na malowanej powierzchni i 1 tydzień przed położeniem dywanów. Preparaty uszczelniające do pokładów (MS FUG) w posadzkach pokładowych mogą wpłynąć na schnięcie farby. Wykonać malowanie próbne. Zawartość puszek z różnymi numerami produkcji należy wymieszać przed użyciem w celu uniknięcia różnic w połysku i kolorze.

## Bezpieczeństwo

Patrz: oddzielna karta charakterystyki. Wartość graniczna w UE dla produktu (kat A/i.): 500 g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera: <500 g/l LZO.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Farbę można uznać za półfabrykat. Wyniki aplikacji są uzależnione od obróbki powierzchniowej, temperatury, programu, rodzaju substancji itp. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Publicerad av Gjøco AS

---