

Emajelakk / Dekkmaling 90 to farba o wysokim połysku na bazie alkidów do stosowania na zagruntowane podłoża. Stosowany na konstrukcje stalowe i żelazo, maszyny i narzędzia rolnicze. Może być również stosowany do drewna, do mebli wewnętrznych i drewnianych detali na łodziach powyżej linii wodnej.

DANE FIZYCZNE

Typ:	Farba na bazie oleju alkidowego
Kolor:	Możliwość barwienia
Połysk:	Wysoki
Punkt zapłonu:	39°C
Gęstość (kg/l):	1,1
Substancja stała (obj. %):	około 54

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel, wałek lub natrysk.
Rozcieńczanie / środek myjący:	Nafta
Grubość warstwy, mokrej:	90 mikrometer
Grubość warstwy, suchej:	40 mikrometer
Zalecane zużycie:	10 - 12 m ² /litr, zależnie od podłoża
Dane dla aplikacji natryskiem:	
Dysza:	0015-0021 "
Kąt rozpylania:	65-80°
Ciśnienie farby:	150 kg /cm ²
Czas schnięcia (23 °C, 50% R.H.):	
Suchość pyłowa:	Okolo 5 godz.
Minimalny czas do kolejnego malowania:	24 godz.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Obróbka wstępna

Przed piaskowaniem powierzchnia musi być wolna od tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń. Oczyszczyć za pomocą Gjoco Power Wash. Jeśli ma być przeprowadzone piaskowanie, wszystkie stare i luźne farby, luźna rdza i olej, muszą zostać usunięte. Stal zagruntować podkładem Gjoco Antirust. Aluminium, cynk, stal piaskowana / ocynkowana musi być zagruntowana podkładem epoksydowym Gjoco EP50.

Aplikacja

Dobrze wymieszaj farbę przed użyciem. Użyj mechanicznego mieszadła. Rozcieńczanie nie jest zalecane. Jeśli konieczne to użyj benzyny lakierniczej.

Inne informacje

Produkt musi być przechowywany zgodnie z przepisami krajowymi. Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte i przechowywane w suchym pomieszczeniu i w stałej temperaturze.



Bezpieczeństwo

Patrz osobna karta charakterystyki. Wartość dopuszczalna LZO (kat. A / i): 500 g / l (2010). Produkt zawiera <450 g / l LZO.

Informacje w tym arkuszu oparte są na testach laboratoryjnych i doświadczeniu praktycznym. Ponieważ odnośne produkty są często używane poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować niczego poza jakością produktu. Produkty są dostarczane zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy i usług, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych bez powiadomienia. Kolor można uznać za półprodukt, a wynik zależy od obróbki powierzchni, temperatury, aplikacji, rodzaju podłoża itp. Ta karta danych zastępuje poprzednie wydania i automatycznie przestaje obowiązywać pięć lat po dacie publikacji. Wydane przez Gjoco AS