

Interiör 25 Våtrum to wodorozcieńczalna, czysta farba akrylowa o słabym zapachu do użytku we wnętrzach. Zapewnia dobre krycie i tworzy odporną, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię. Interiör 25 Våtrum to idealna farba kryjąca zarówno do pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienka i kuchnia) jak i do pokoi gościnnych, holi, korytarzy i sypialni. Interiör 25 Våtrum nadaje się do stosowania na podłozach z włókna szklanego, płyt konstrukcyjnych, paneli, tynku, betonu, tapet do malowania, powierzchni wcześniej malowanych itp.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Dyspersja akrylowa
Kolor:	Biały oraz bazy: A, B, C - mieszanie w systemie Gjocomix
Połysk	Półpołysk
Lepkość (P):	70-90
Gęstość (kg/l):	ok. 1,3
Masa sucha (% objętości):	ok. 38

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel, rolka lub natrysk. Aplikacje natryskiem należy zlecić fachowcom.
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Woda, czyścić wodą z mydłem.
Zalecana grubość warstwy mokrej:	120 my
Zalecana grubość warstwy suchej:	50 my
Dane wytyczne dla natryskarki:	
Ustnik:	0,021"/0,53mm
Kąt natrysku:	65°-80°
Ciśnienie farby:	150 kg/cm ²
Zużycie:	8-12 m ² /litr zależnie od podłoża
Schnięcie (23 °C, 50 % R.H.):	
Suchość kurzowa:	1 godz.
Czas przerwy między kolejnymi aplikacjami, co najmniej:	4 godz.
Suchość użytkowa:	Zaleca się odczekanie co najmniej 1 tygodnia przed narażaniem na wodę.
Najniższa temp. przy aplikacji (°C):	+ 5. Najlepsze wyniki osiąga się przy aplikacji w temperaturze pokojowej.

INTERIÖR 25 VÅTRUM

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Podłoże musi być czyste i suche. Czyścić środkiem Gjøco Hustvätt. Postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Powierzchnie pokryte uprzednio farbą olejną, płyty MDF, oraz twarde i błyszczące powierzchnie należy przeszlifować papierem ściernym i zagruntować środkiem Gjøco Sperregrunn. Niepokryte, surowe powierzchnie murowane, wcześniej pokryte wapnem lub o dużej chłonności należy zdrapać, oczyścić szczotką i pokryć preparatem Gjøco Mineralprimer (grunt do murów i betonu) przed malowaniem farbą Interiör 25 Våtrum.

Aplikacja

Interiör 25 Våtrum jest produktem gotowym do użytku. Nie trzeba rozcieńczać.

Pozostałe informacje

Chronić przed mrozem. Najniższa temperatura otoczenia i podłoża podczas aplikacji: +5°C. Pomalowana powierzchnia powinna twarzenieć przez co najmniej 4 tygodnie przed czyszczeniem delikatnym środkiem czyszczącym. Dokładnie wymieszać. Przed położeniem ostatniej warstwy, wymieszać różne numery produkcyjne w celu uniknięcia różnic w połysku. Farbę należy przechowywać w dobrze zamkniętym pojemniku w celu uniknięcia rozlania i wysychania. Nie wylewać płynnej farby do kanalizacji. Dostarczyć do właściwego punktu utylizacji.

Bezpieczeństwo

Patrz karta charakterystyki.

UE: Wartość graniczna w UE dla produktu (kat. A/a): 30 g/l (2010).

Niniejszy produkt zawiera: <30 g/l VOC.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAWY ORAZ USŁUG, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjøco AS
