

Gjoco Supermatt Rom to wodorozcieńczalna matowa farba akrylowa dająca głębokość koloru i przyjemny wynik malowania bez odbłasków. Stosować do malowania warstw pośrednich i wierzchnich w suchych pomieszczeniach na panelach, większości rodzajów tapet, gipsie, matach z włókna szklanego, jutowych i powierzchniach malowanych. Do paneli należy stosować Gjoco Superfinish.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Wodorozcieńczalna emulsja akrylowa
Kolor:	Biały, bazowy: A,B,C - mieszanie kolorów w systemie Gjocomix
Połysk:	Mat
Lepkość (P):	70-90
Gęstość (kg/l):	ok. 1,3
Masa sucha (% objętości):	ok. 40

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel, wałek lub natrysk. Aplikacja natryskowa powinna być wykonana przez fachowca.
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Woda
Zalecana grubość warstwy mokrej:	120 my
Zalecana grubość warstwy suchej:	50 my
Dane wytyczne dla natryskarki:	
Ustnik:	0,53mm/0.021"
Kąt natrysku:	65°-80°
Ciśnienie farby:	Min 15 MPa/150 kg/cm ²
Zużycie:	7-10 m ² /litr zależnie od podłoża
Schnięcie (23 °C, 50 % R.H.):	
Suchość kurzowa:	1 godz.
Czas przerwy między kolejnymi aplikacjami, co najmniej:	2 godz. Pełna przyczepność po 4 tygodniach twardnienia. Możliwy wpływ temperatury, wilgotności powietrza, wentylacji oraz grubości warstw.
Najniższa temp. przy aplikacji:	+ 10°C

SUPERMATT ROM

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Podłoże musi być czyste i suche. W razie potrzeby czyścić preparatem Gjøco Hustvätt. Postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Powierzchnie pokryte uprzednio farbą olejną, MDF, twarde i błyszczące należy przeszlifować papierem ściernym i zagruntować środkiem Gjøco Sperregrunn.

Aplikacja

Nakładać równomiernie i obficie w 1-2 warstwach. Powierzchnie chłonne i porowate zaleca się pokryć 3 warstwami w celu uniknięcia plam. Unikać ponownego przeciągania rolką po półwyschniętej warstwie.

Pozostałe informacje

Dokładnie wymieszać. Przed położeniem ostatniej warstwy, wymieszać różne numery produkcyjne w celu uniknięcia różnic w połysku. Chronić przed mrozem. Najniższa temperatura otoczenia i podłoża podczas aplikacji: +10°C. Chronić przed mrozem. Wylewanie płynnej farby do kanalizacji jest zabronione. Produkt dostarczyć do właściwego punktu utylizacji.

Bezpieczeństwo

Patrz karta charakterystyki.

Wartość graniczna w UE dla produktu (kat. A/a): 30 g/l (2010).

Niniejszy produkt zawiera: <1 g/l LOZ.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAWY ORAZ USŁUG, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania.
