

Gjøco Panellack to wodorozcieńczalny, szybkoschnący, jedwabno-matowy lakier akrylowy z filtrem świetlnym. Do użytku wewnątrz budynków na nowych lub starych surowych pożółkłych powierzchniach panelowych/drewnianych. Różne odcienie można uzyskać w mieszance.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Wodorozcieńczalny lakier akrylowy
Kolor:	Przezroczysty, można mieszać w systemie Gjøcomix.
Połysk	Jedwabny mat
Lepkość (Pa):	2,2-2,7
Gęstość (kg/l):	ok. 1,0
Masa sucha (% objętości):	ok. 26

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Nakładać gęstym, płaskim pędzlem
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Woda
Zalecane zużycie:	12-15 m ² /litr, zależnie od podłoża
Schnięcie (23 ° C, 50% względnej wilgotności)	
Suchość kurzowa:	30 min.
Czas między kolejnymi aplikacjami, co najmniej:	1 godz. Pełna przyczepność po 4 tygodniach twardnienia. Odmienna zależnie od zmian temperatur, wilgotności, wentylacji oraz grubości powłoki.
Najniższa temperatura przy aplikacji:	+ 5°C. Najlepsze wyniki osiąga się używając lakier w temperaturze pokojowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Powierzchnia musi być czysta i wolna od tłuszczu i brudu. Aby uniknąć podniesienia włókien w świeżym drewnie, panele można zamoczyć w wodzie, a następnie lekko oszlifować przed aplikacją Gjøco Panellack. Stare surowe panele należy najpierw oczyścić preparatem Gjøco Interiörtvätt. Podniesione włókna można łatwo zeszlifować.

Sposób użycia

Zaleca się próbną aplikację, w celu sprawdzenia właściwości koloru. Różne żółte odcienie drewna wpłyną na kolor, który może różnić się między panelami. Lakierować jedną lub kilka desek jednorazowo, aby uniknąć nakładania się lakieru. W razie potrzeby wygładzić gąbką lub ściereczką, póki lakier nadal jest mokry. Nakładać 1-2 warstwy zgodnie z potrzebą. Bezbarwny lakier Gjøco Panellack zaleca się nakładać w 2 warstwach, w celu uzyskania lepszej ochrony UV przed żółknięciem drewna. Podniesione włókna można łatwo zeszlifować. Zaleca się czyszczenie pędzla w wodzie w trakcie pracy, aby uniknąć grudek i zasuszonych cząsteczek.

GJÖCO PANELLACK

Pozostałe informacje

Przed użyciem dobrze wymieszać. Puszki z różnymi numerami produkcji należy wymieszać przed użyciem w celu uniknięcia różnic w połysku. Chronić przed mrozem.

Bezpieczeństwo

Patrz: oddzielna karta charakterystyki. Wartość graniczna w UE dla produktu (kat A/i.): 130 g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera: <40 g/l LOZ.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Farbę można uznać za półfabrykat. Wyniki aplikacji są uzależnione od obróbki powierzchniowej, temperatury, programu, rodzaju podkładu itp. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjoco AS
