

# GJØCO ANTIRUSTPRIMER | PRIMER ANTYKOROZYJNY



Gjøco Antirustprimer to antykorozyjny podkład fosforanowo-cynkowy na bazie oleju alkidowego do konstrukcji stalowych o wysokich wymaganiach dla zabezpieczeń antykorozyjnych. Do stosowania jako farba podkładowa na konstrukcjach stalowych i stali. Malowanie nawierzchniowe farbą Gjøco Emaljelakk 90.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Podkład fosforanowo-cynkowy na bazie oleju alkidowego
Kolor:	Czarny i szary
Połysk:	Mat
Temperatura zapłonu:	39 °C
Gęstość (kg/l):	ok. 1,3
Zawartość masy suchej (% objętości):	ok. 51

## DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel, rolka lub natrysk. Zaleca się zlecenie aplikacji natryskiem fachowcom
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Nafta
Grubość warstwy mokrej:	90 mikrometrów
Grubość warstwy suchej:	40 mikrometrów
Zalecane zużycie:	9m <sup>2</sup> /litr
Dane wytyczne dla natryskarki	
Kolor:	
Ustnik:	0.021", 0,53 mm
Kąt natrysku:	65-80°
Ciśnienie farby:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Schnięcie (23 ° C, 50% względnej wilgotności)	
Suchość kurzowa:	2 godz.
Najkrótsza przerwa między aplikacjami:	4 godz. Pełna przyczepność po 4 tygodniach twardnienia. Odmienna pod wpływem zmiany temperatur, wilgotności powietrza, wentylacji oraz grubości warstwy.

## SPOSÓB UŻYCIA

### Przygotowanie

Powierzchnia musi być sucha i wolna od tłuszczu, oleju, rdzy oraz starej, luźnej farby. Zardzewiałą powierzchnię należy opiaskować do SA 2½ lub oszczotkować do SA 2. Tłuszcz, olej i inne zanieczyszczenia należy usunąć preparatem Gjøco Krafttvätt i pod wysokim ciśnieniem. Dobrze spłukać czystą wodą.

# GJÖCO ANTIRUSTPRIMER |

---

## PRIMER ANTYKOROZYJNY

### Aplikacja

Przed użyciem dobrze wymieszać. Generalnie nie zaleca się rozcieńczania. Jeśli konieczne jest rozcieńczenie primera, zaleca się użycie nafty. Pokrywać wyłącznie powierzchnie czyste i suche, gdy temperatura metalu, powietrza i farby wynosi powyżej 0°C. Temperatura stali podczas aplikacji musi wynosić 3°C ponad punkt rosy. Oprzyrządowanie natrysku należy czyścić naftą. Odpowiednia farba nawierzchniowa to Gjøco Dekkmaling 90.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

Produkt należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Puszki należy przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu suchym i w stałej temperaturze.

### BEZPIECZEŃSTWO

Patrz: oddzielna karta charakterystyki. Zapoznać się z informacją na opakowaniu. VOC UE wartość graniczna dla niniejszego produktu (kat. A/i): 500 g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera: <500 g/l VOC.

---

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjøco AS