

Gulv 15 Vattenspädbar to farba wodorozcieńczalna do podłóg na bazie alkidów modyfikowanych poliuretanem. Farba dobrze się nakłada i rozprowadza, jest bardzo odporna na zużycie. Nadaje się do podłóg drewnianych, parkietu, laminatu, wykładzin oraz starych podłóg betonowych wewnątrz budynków. Nie stosować na nowy beton lub powierzchnie wilgotne. Sprawdza się także na ceramicznych płytkach.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Wodorozcieńczalna farba olejna na bazie poliuretanowego środka wiążącego.
Kolor:	Baza A, B i C - mieszana w systemie Gjøcomix.
Połysk:	Jedwabisty mat
Gęstość (kg/l):	ok. 1,2
Zawartość masy suchej (% objętości):	38-40
pH:	8-9

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji: Szeroki pędzel do lakieru, rolka filcowa. Zaleca się wykonanie aplikacji natryskiem przez fachowca.

Rozcieńczalnik/środek czyszczący: Woda

Dane wytyczne dla natryskarki:

ustnik: 0,021 ", 0,53 mm

Kąt natrysku: 65-80°

Ciśnienie farby: 150 kg / cm²

Zalecane zużycie: 6-8 m² / litr

Schnięcie (23 ° C, 50% względnej wilgotności)

Suchość kurzowa: 2 godz. Czas między kolejnymi aplikacjami, co najmniej: 8 godz. Pełna przyczepność po 4 tygodniach twardnienia. Odmienna pod wpływem zmiany temperatur, wilgotności powietrza, wentylacji oraz grubości warstwy.

Najniższa temp. przy aplikacji (°C): + 10°C. Najlepsze wyniki osiąga się przy aplikacji w temperaturze pokojowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Drewno/parkiet/laminat: Podłoże musi być czyste, suche i wolne od tłuszczu. Powierzchnie malowane należy oczyścić preparatem Gjøco Hustvätt i przemyć wodą. Starą błyszczącą lub półbłyszczącą farbę należy zmatowić papierem ściernym. Podłogi nie poddane obróbce, zeszlifowane lub zniszczone należy najpierw pokryć preparatem Gjøco Sperregrunn (patrz: osobne zalecenia dla tego produktu). Następnie podłogę należy pokryć 2–3 warstwami wodorozcieńczalną farbą Golv 15. Stare podłogi laminatowe nie wymagają pokrycia gruntem. Nowe podłogi laminatowe mogą zawierać substancje utrudniające malowanie. Zaleca się malowanie próbne.

