

Gjølco Gulv 40 Oljebasert to trwała, półmatowa farba do podłóg na bazie uretano-alkidowej, przeznaczona do wnętrz. Nadaje się do drewna, parkietu, laminatu, wykładzin podłogowych i betonu w suchych pomieszczeniach. Dla świeżo wylanych podłóg oraz intensywnie użytkowanych powierzchni (np. magazyny, hale przemysłowe, garaże) zalecane są Gjølco Poxydekk, Poxydekk Ekstrem lub Poxy SL

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Farba alkidowo-uretanowa
Kolor:	Baza A, B i C mieszanie w systemie
Połysk	Gjølcomix. Półpołysk
Temperatura zapłonu °C:	42
Gęstość (kg/l):	ok. 1,1
Zawartość masy suchej (% objętości):	ok. 55

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel, wałek lub natrysk. Zaleca się wykonanie aplikacji natryskiem wyłącznie przez fachowców
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Nafta
Dane wytyczne dla natryskarki:	
Ustnik:	0,021", 0,53 mm
Kąt natrysku:	65-80°
Ciśnienie farby:	150 kg/cm ²
Zalecane zużycie:	8-10 m ² /litr
Schnięcie (23 ° C, 50% względnej wilgotności)	
Suchość kurzowa:	4 godz.
Czas między kolejnymi aplikacjami, co najmniej:	12 godz. Pełna przyczepność po 4 tygodniach twardnienia. Odmienna pod wpływem zmiany temperatur, wilgotności powietrza, wentylacji oraz grubości warstwy.
Najniższa temperatura przy aplikacji: °C:	+ 10°C. Najlepsze wyniki osiąga się przy aplikacji w temperaturze pokojowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Powierzchnia musi być wolna od tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń. Wcześniej malowane podłogi należy umyć preparatem Gjølco Hustvätt lub innym odpowiednim środkiem czyszczącym. Błyszczące powierzchnie należy zmatowić. Odkurzyć odkurzaczem lub wytrzeć ściereczką bezkłackową, najlepiej z mikrofibry. Konieczne jest usunięcie całego pyłu i innych zabrudzeń, aby uzyskać dobrą przyczepność. Stare, nie poddane obróbce podłogi betonowe należy zeszlifować przed aplikacją. Posadzki betonowe można gruntować rozcieńczonym preparatem Gjølco Golvolja.

GJØCO GULVMALING 40

Sposób użycia

Przed aplikacją farbę należy dokładnie wymieszać.

Na nieobrobione podłogi: pierwsza warstwa rozcieńczona do 20% naftą(biały spirytus), następnie 1-2 warstwy nierozcieńczonej farby.

Na inne podłoża: 2-3 warstwy, równomiernie i obficie.

Pozostałe informacje

Produkt należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Puszki należy szczelnie zamykać i przechowywać w suchym miejscu o stałej temperaturze. Gjøco Golvfärg nie jest alkalioodporna i nie powinna być stosowana na nowym betonie. Odczekać co najmniej 3-4 dni przed ustawieniem ciężkich mebli itp. na malowanej powierzchni i 1 tydzień przed położeniem dywanów. Preparaty uszczelniające do pokładów (MS FUG) w posadzkach pokładowych mogą wpłynąć na schnięcie farby. Wykonać malowanie próbne. Zawartość puszek z różnymi numerami produkcji należy wymieszać przez użyciem w celu uniknięcia różnic w połysku i kolorze. Przechowywanie Farba powinna być szczelnie zamknięta, przechowywana pionowo, w suchym miejscu, wolnym od mrozu.

Utylizacja

Płynna farba nie może być wylewana do kanalizacji ani do środowiska – należy ją przekazać do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych. Puste, czyste i suche opakowania można oddać do punktu odbioru odpadów.

Dodatkowe informacje

Minimalna temperatura aplikacji: +10°C.

Czas utwardzania: 4 tygodnie przed myciem łagodnym detergentem.

Nie stosować na świeży beton – farba nie jest odporna na alkalia.

Unikać ciężkich mebli przez 3-4 dni, dywanów przez 1 tydzień.

Nie zaleca się stosowania na linoleum i stare wykładziny – warto wykonać próbne malowanie.

Dostępne opakowania: 0,68 l, 2,7 l, 9 l.

Bezpieczeństwo

Patrz: oddzielna karta charakterystyki. Wartość graniczna w UE dla produktu (kat A/i.): 500 g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera: <450 g/l LZO.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Farbę można uznać za półfabrykat. Wyniki aplikacji są uzależnione od obróbki powierzchniowej, temperatury, programu, rodzaju substratów itp. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Publicerad av Gjøco AS