

Karta produktu

Farba do murów Gjøco AquaShield Premium



Farba murarska Gjøco AquaShield Premium to matowa, paroprzepuszczalna farba przeznaczona do stosowania na zewnątrz na podłożach mineralnych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do trudnych podłoży i można ją nakładać już przy temperaturze +2 °C. Farba Gjøco AquaShield Premium do murów zawiera środek chroniący powłokę przed grzybami i wykazuje dobrą odporność na warunki atmosferyczne. Farba ta nadaje się szczególnie do murów, betonu i tynków, zarówno nieobrobionych, jak i wcześniej pomalowanych. Nie nadaje się do stosowania na płytach superreternitowych.

Zaktualizowano

16.03.2026

Symbole



Dane techniczne

Typ:	Rozcieńczalna wodą, paroprzepuszczalna farba murarska na bazie spoiwa akrylowego
Kolor:	Biały, bazy A, B i C do rozcieńczania za pomocą Gjøcomix
Połysk:	Całkowicie matowy 2
Lepkość:	65–80 P
Gęstość:	1,5 kg/l
Zawartość substancji suchej:	ok. 42% objętości
Sposób nakładania:	Pędzel, wałek lub pistolet natryskowy
Rozcieńczalnik / środek czyszczący:	Woda, mycie mydłem i wodą
Zalecana grubość warstwy na mokro:	120 mikrometrów
Zalecana grubość powłoki po wyschnięciu:	40 mikrometrów
Zalecane zużycie:	4–8 m ² /litr, w zależności od podłoża
Dane orientacyjne dotyczące pistoletu wysokociśnieniowego:	
Rozmiar dyszy:	0,46 mm (0,018")
Kąt rozprysku:	65°–80°
Ciśnienie farby:	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)
	Wybór dyszy, kąta rozprysku i ciśnienia należy dostosować do danego sprzętu natryskowego i podłoża
Czas schnięcia (23 °C, 50 % wilgotności względnej):	Zależy od temperatury, wilgotności powietrza, wiatru i grubości powłoki
Suchość na dotyk:	0,5 godziny
Minimalny odstęp przed kolejnym malowaniem:	2 godziny
Minimalna temperatura nakładania:	+2 °C, najlepiej powyżej +5 °C.

Przygotowanie podłoża	Podłoże musi być czyste i suche. Oczyszczyć środkiem Gjoco Kraftvask w celu usunięcia tłuszczu zanieczyszczenia, a następnie spłukać czystą wodą. Starą, luźną farbę, wapno, luźny tynk i kurz należy usunąć za pomocą szczotki stalowej lub skrobaka. Ważne jest, aby podłoże było twarde, co zapewni zadowalającą przyczepność. Powierzchnie muszą być suche przed dalszą obróbką, a naprawy tynku muszą utwardzić się przez co najmniej 4 tygodnie przed nałożeniem farby.
Sposób użycia	Nałożyć 1–2 warstwy farby Gjoco AquaShield Premium Murmaling w zależności od potrzeb. Na podłożach silnie chłonnych pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą w ilości do 5% lub zagruntować preparatem Gjoco Primer do murów i betonu. W przypadku stosowania farby Gjoco AquaShield Premium Murmaling na płytach eternitowych należy sprawdzić przyczepność, wykonując próbną warstwę. Nie nadaje się do stosowania na płytach Supereternit ze względu na problemy z przyczepnością. Mury bez barier przeciwwilgociowych, takie jak mury zimne i mury wolnostojące, mogą powodować łuszczenie się farby z powodu dużego przenikania wilgoci. W niekorzystnych warunkach suszenia, takich jak wysoka wilgotność powietrza, mgła, deszcz czy niskie temperatury, na powłoce farby mogą pojawić się błyszczące i lekko lepkie smugi. Smugi te składają się z substancji rozpuszczalnych w wodzie i znikną pod wpływem deszczu oraz czynników atmosferycznych. Właściwości ochronne farby nie ulegną pogorszeniu.
Kolory	Należy stosować farbę z tego samego numeru partii na tej samej warstwie i tej samej powierzchni, aby uniknąć różnic w połysku i kolorze. Różnice w odcieniu mogą wynikać z mieszania farby w różnych mieszarkach i/lub w różnym czasie. Należy o tym pamiętać, jeśli w późniejszym czasie konieczne będzie uzupełnienie farby do tego samego projektu. Podczas przechowywania farby należy szczelnie zamknąć pokrywkę, aby zapobiec rozlaniu i wyschnięciu.
Przechowywanie	Farbę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej, w suchym miejscu, chroniąc przed mrozem.
Oznakowanie ekologiczne	BREEAM-NOR v6.1 – MAT02: Nie zawiera żadnych substancji wymienionych w art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH – na liście kandydackiej oraz na norweskiej liście A20. Zobacz również kartę charakterystyki produktu.
Postępowanie z odpadami	Farby w postaci płynnej nie wolno wylewać do kanalizacji ani do środowiska naturalnego, lecz należy je dostarczyć do zatwierdzonego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Puste, czyste i suche opakowania plastikowe bez uchwytów można oddawać jako odpady plastikowe.
Inne informacje	Dobrze wymieszać. Przed użyciem do nałożenia ostatniej warstwy należy wymieszać farby z różnych partii, aby uniknąć różnic w połysku i różnic w odcieniu. Farby nie wolno wystawiać na działanie mrozu. Pojemności opakowań: 2,7 i 9 litrów.
Bezpieczeństwo	Zobacz oddzielną kartę charakterystyki. Przeczytaj informacje na opakowaniu. Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/c): 40 g/l. Produkt zawiera maks. 30 g/l LZO.
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Nasze produkty są uznawane za półprodukty, a ponieważ warunki, w jakich są one stosowane, często pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować niczego poza jakością produktu. Produkty są dostarczane zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy i serwisu, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w produktach oraz do modyfikowania podanych danych bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza karta techniczna zastępuje poprzednie wydania i traci ważność automatycznie po upływie 5 lat od daty publikacji.	
Dane kontaktowe	Gjoco Polska Krzysztof Michniewicz Kartuska 214, 80-122 Gdańsk Telefon: +48 512 250 000 E-mail: kontakt@gjoco.pl

