

Karta Techniczna

Gjøco Metallgrunning Vanntynnet



Gjøco Metallgrunning to specjalna emulsyjna farba podkładowa o właściwościach antykorozyjnych, charakteryzująca się dobrą przyczepnością do większości rodzajów podłoży metalowych, takich jak żelazo, stal, cynk, blacha falista, stal ocynkowana i aluminium. Należy pokryć farbą emaliową Gjøco lub inną farbą przeznaczoną do warstwy wierzchniej. Można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków jako podkład na konstrukcje żelazne, zbiorniki, blachę falistą, narzędzia rolnicze, maszyny, ogrodzenia metalowe itp.

Zaktualizowano

17.03.2026

Symbole



Dane techniczne

Typ:	Podkład rozcieńczalny wodą na bazie specjalnej emulsji
Kolor:	Z pigmentem białym
Połysk:	Matowy 6–9
Gęstość:	ok. 1,22 kg/l
Sposób nakładania:	Pędzel, wałek lub pistolet wysokociśnieniowy. Natryskiwanie powinno być wykonywane przez profesjonalistów.
Rozcieńczalnik / środek czyszczący:	Woda, mydłem i wodą.
Zalecane zużycie:	8–10 m ² /litr, w zależności od podłoża.
Dane dotyczące pistoletu wysokociśnieniowego:	
Rozmiar dyszy:	0,46 mm (0,018")
Kąt rozprysku:	65°–80°
Ciśnienie farby:	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)
	Wybór dyszy, kąta rozprysku i ciśnienia należy dostosować do danego sprzętu natryskowego i podłoża.
Czas schnięcia (23 °C, 50 % wilgotności względnej):	Zależy od temperatury, wilgotności powietrza, wiatru i grubości powłoki. Nie należy malować, jeśli istnieje ryzyko rosy lub deszczu przed wyschnięciem powłoki malarskiej.
Suchość na dotyk:	2 godziny
Minimalny odstęp przed nałożeniem kolejnej warstwy:	4 godziny
Minimalna temperatura nakładania:	+10 °C. Niższe temperatury wydłużają czas schnięcia.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być twarde, czyste i suche. Należy usunąć rdzę, luźną farbę, olej, brud itp. Wszystkie widoczne powierzchnie zardzewiałe należy dokładnie wyszczotkować szczotką stalową do gołego metalu. Starej farby, która się trzyma nie trzeba usuwać.

	Wszystkie powierzchnie należy oczyścić środkiem Gjoco Kraftvask i dobrze spłukać czystą wodą. Należy postępować zgodnie z instrukcją stosowania na opakowaniu.
Sposób stosowania	Nakładać równomiernie i obficie. Pracować szybko i unikać powrotu do półwyschniętej farby. Na podłożach, gdzie wymagana jest gładka i równa powierzchnia, zaleca się użycie odpowiedniego pędzla do wygładzania. Należy pokryć odpowiednią warstwą wierzchnią, np. lakierem emaliowym Gjoco, Herregård Maximal lub Herregård Supermax w przypadku zastosowania na zewnątrz lub np. Gjoco Fashion w przypadku zastosowania wewnątrz.
Przechowywanie	Podczas przechowywania produktu należy szczelnie zamknąć pokrywkę, aby zapobiec rozlaniu i wyschnięciu. Produkt należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej, w suchym miejscu, chroniąc przed mrozem.
Oznakowanie ekologiczne 	BREEAM-NOR v6.1 – HEA02: Produkt spełnia wymagania dotyczące zawartości lotnych związków organicznych (VOC) zgodnie z dyrektywą UE 2004/42/WE oraz wymagania emisyjne przetestowane zgodnie z normami serii ISO 16000 i ISO 11890. – MAT02: Nie zawiera żadnych substancji wymienionych w art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH – na liście kandydackiej oraz na norweskiej liście A20. Zobacz również kartę charakterystyki produktu.
Postępowanie z odpadami	Produktu nie wolno wylewać do kanalizacji ani do środowiska naturalnego, lecz należy go dostarczyć do zatwierdzonego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Puste, czyste i suche opakowania należy dostarczyć do zatwierdzonego punktu zbiórki.
Inne informacje	Podłoże musi być twarde, czyste i suche przed nałożeniem farby. Temperatura otoczenia powietrza i podłoża musi wynosić co najmniej +10 °C. Przed użyciem dobrze wymieszać. Podczas przechowywania farby należy szczelnie zamknąć pokrywkę, aby zapobiec rozlaniu i wyschnięciu. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w karcie charakterystyki i karcie technicznej. Pojemności opakowań: 0,75 i 3 litry
Bezpieczeństwo	Zobacz oddzielną kartę charakterystyki. Przeczytaj informacje na opakowaniu. Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produkt zawiera <30 g/l LZO
Dane kontaktowe	Gjoco Polska Krzysztof Michniewicz Kartuska 214, 80-122 Gdańsk Telefon: +48 512 250 000 E-mail: kontakt@gjoco.pl 

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ warunki, w jakich produkty są stosowane, często pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować niczego poza jakością produktu. Produkty są dostarczane zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy i serwisu, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych danych bez uprzedniego powiadomienia. Farba może być traktowana jako półprodukt, a efekt końcowy zależy od przygotowania podłoża, temperatury, sposobu nakładania, rodzaju podłoża itp.